

Эмаль «ОПТИЛЮКС» ПФ-266 для пола

Область применения

Для покрытия предварительно подготовленной окрашенной или неокрашенной поверхности полов. Легко наносится, хорошо выравнивается, образуя однородное гладкое покрытие. Обеспечивает высокую прочность к истиранию, имеет хороший блеск.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение

Перед применением эмаль следует тщательно перемешать до получения однородной массы. При необходимости разбавить до удобной для работы вязкости уайт-спиритом, скипидаром, сольвентом. Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Выбоины и впадины выравнивают алкидной шпатлевкой. Ранее окрашенные поверхности очищают от старого отслоившегося покрытия и шлифуют. Эмаль наносят в 1-2 слоя кистью, валиком. Время высыхания каждого слоя при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ – 24 ч. При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать эмаль одной партии.

Свойства

Для покрытия предварительно подготовленной окрашенной или неокрашенной поверхности полов. Эмаль ПФ-266 – высококачественная глянцевая эмаль на основе суспензии двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевоом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Изготовлена на современном испанском оборудовании «Oliver y Batlle SA» и немецком оборудовании «Netzsch». Легко наносится, хорошо выравнивается, образуя однородное гладкое покрытие. Обеспечивает прочность к истиранию, имеет хороший блеск.

Цвет

золотисто-коричневый, желто-коричневый, красно-коричневый.

Время высыхания

Каждого слоя при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительно влажности 65% – 24 ч. При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать эмаль одной партии.

Расход

130-150 г/м² на однослойное покрытие.

Хранение

Эмаль следует хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, электрических устройств и пищевых продуктов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности

24 месяца.