

Сурик МА «ОПТИЛЮКС»

Область применения

Сурик произведен по ГОСТ 10503-71. Применяется для наружных и внутренних отделочных работ (кроме окраски полов). Подходит для окраски металлических и деревянных изделий.

Сурик МА-15 "ОПТИЛЮКС" используется для антикоррозионной защиты металла.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение

Перед применением Сурик МА-15 "ОПТИЛЮКС" тщательно перемещать. Что бы разбавить Сурик до необходимой консистенции применяются: бензин-растворителем, разбавителем для масляных красок, скипидаром. Перед нанесением необходимо подготовить поверхность к окраске: очистить от грязи, пыли, жировых и других загрязнений (ржавчины, окалин, старой отслоившейся краски). После очистки поверхности ее необходимо обезжирить растворителем. Так же перед окрашиванием можно покрыть подготовленную поверхность Грунтовкой ГФ-021 "ОПТИЛЮКС" для увеличения адгезии и защитных свойств Сурика МА-15.

Наносят Сурик МА-15 "ОПТИЛЮКС" на сухую поверхность кистью или валиком ровным слоем. Окрашивание производят одним или двумя слоями

Свойства

- применяется для наружных и внутренних отделочных работ (кроме окраски полов);
- подходит для окраски металлических и деревянных изделий;
- сурик МА-15 "ОПТИЛЮКС" используется для антикоррозионной защиты металла

Время высыхания

каждого слоя при температуре 20°C - 24 часа.

Расход

1 кг/4-18м² на однослойное покрытие, в зависимости от типа поверхности, метода нанесения, качества предварительной подготовки поверхности.

Хранение

В плотно закрытой. предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре не более +40°C.

Срок годности

6 месяцев.