



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Замазка «КОЛЛЕКЦИЯ» для выбоин и трещин



Тип Шпаклевка

Область применения Для уплотнения, заделки щелей, глубоких выбоин и неровностей в бетонных, металлических и других поверхностях. Подходит для фасадных и внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение Подготовка: поверхность очистить от пыли и грязи, непрочные участки удалить, загрунтовать (для максимальной адгезии рекомендуется использовать акрилатную грунтовку «Оптилюкс для внутренних работ» или «Оптилюкс для наружных или внутренних работ»). Замазку тщательно перемешать. В случае загустевания разбавить небольшим количеством воды (до консистенции густой сметаны). При излишнем разбавлении возможно появление трещин.

Заделка щелей и выбоин: замазку нанести металлическим шпателем в один или несколько слоев. Каждый последующий слой наносить после полного высыхания предыдущего (время высыхания 24 часа при слое 5мм, относительной влажности 70% и температуре +20°C). Для получения ровной гладкой поверхности замазку через 5-15 минут после нанесения выгладить с помощью шпатели или пластмассовой терки. Уплотнение стекла в раме, затирка швов: замазку нанести шпателем или ножом. Облицовка плиткой: слой замазки толщиной 2-3мм нанести на плитку зубчатым шпателем, затем прижать к стене на 5-15 секунд. Заделка швов по монтажной пены: срезать высохшую монтажную пену. Нанести на пену тонкий слой замазки металлическим шпателем, практически вдавливая замазку в пену. После высыхания замазки поверхность можно подвергать дальнейшей отделке. Эксплуатация: не допускать длительного нагрева выше +75°C. После полного высыхания замазку можно оклеивать обоями и окрашивать.

Свойства

- устойчива к растрескиванию;
- безусадочная;
- пластична и удобна в работе;
- водостойкая;
- экологически безопасна, не содержит токсичных компонентов;
- высокая адгезия к любым видам строительных оснований.

Расход 1кг/м²

Хранение В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.

Срок годности 12 месяцев.

Изготовитель

ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

8 800 500 51 90

звонок бесплатный из всех регионов РФ