



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Грунтовка «КОЛЛЕКЦИЯ» глубокого проникновения

Тип Грунтовка для наружных и внутренних работ

Область применения Для грунтования поверхностей и укрепления старых непрочных пористых оснований (бетон, волокнисто-цементные плиты, гипс, гипсокартонные панели, кирпич, дерево, известковый песчаник, закрепление старой меловой побелки и т.д.). Применяется перед последующим шпаклеванием, окраской водно-дисперсионными и другими красками, облицовкой керамической плиткой и наклейкой обоев, а также для биозащиты скрытых полостей при устройстве фасадов. Грунтовка также рекомендуется для работ внутри помещений с повышенной влажностью: ванная, кухня и т.д.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить на чистые и сухие поверхности кистью, валиком или краскораспылителем. На рыхлые или сильно впитывающие поверхности и под высококачественную окраску рекомендуется нанесение второго слоя после полного высыхания первого (время высыхания 1 час при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%).

Для повышения биозащиты и получения более прочных, долговечных, однородных покрытий, а также в случае возникновения проблем при шпаклевании и окраске рекомендуется производить грунтование каждого слоя наносимых материалов. Не наносить при температуре ниже $+5^\circ\text{C}$.

Свойства

- защищает поверхность от вредных воздействий бактерий, грибков, плесени, водорослей;
- проникает в рыхлые, непрочные основания, укрепляя их на значительную глубину;
- обеспечивает высокую адгезию грунтуемого основания с наносимым покрытием;
- уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности, обеспечивая равномерное и удобное нанесение последующих материалов;
- предотвращает миграцию веществ между покрытиями, устраняя их негативное влияние друг на друга;
- хорошо совместима с водно-дисперсионными и другими красками;
- снижает расход краски при окрашивании;
- не содержит летучих токсичных компонентов.

Расход 100-200 мл/кв.м. в зависимости от впитывающей способности основания

Хранение При температуре от -30°C до $+30^\circ\text{C}$. Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. После размораживания свойства полностью восстанавливаются. Размораживать следует при комнатной температуре в течение 24 часов. После размораживания свойства полностью восстанавливаются.

Срок годности 24 месяца.

Изготовитель

ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

8 800 500 51 90

звонок бесплатный из всех регионов РФ