

## Мастика «ОПТИЛЮКС» резинобитумная (МРБ)



<b>Тип</b>	Битумная гидроизоляция
<b>Область применения</b>	Предназначена для антикоррозионной защиты и гидроизоляции бетонных, металлических, деревянных и других конструкций, в том числе трубопроводов, защиты днищ и арок автомобилей, в качестве шумопоглощающего и виброизолирующего покрытия. Применяется для устройства и ремонта кровли, заделки трещин и швов при кровельных работах, для приклеивания различных строительных материалов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Описание</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>изготовлена из высококачественных материалов.</li><li>обладает высокой теплостойкостью, морозостойкостью, эластичностью, адгезией и хорошими клеящими и гидроизоляционными свойствами, прочным сцеплением с бетоном и металлом.</li><li>после высыхания сохраняет эластичную структуру.</li></ul>
<b>Способ применения</b>	Для получения более качественного гидроизоляционного слоя на пористых, и "слабодержащихся" - мелящихся поверхностях предварительно поверхность обработать битумным праймером. Перед применением мастику тщательно перемешивают, а затем наносят при помощи шпателя, путем налива с последующим разравниваем. Для нанесения кистью или валиком мастику следует разбавить растворителем в количестве 10-30% от массы мастики сольвентом (нефрасом), толуолом, ксилолом, уайт-спиритом, керосином, смесевыми растворителями: 646, 650, 648, 649, P-4, P-5 и другими. Для лучшей адгезии может применяться в разогретом состоянии. Для формирования наиболее эффективной толщины покрытия и качественной гидроизоляции рекомендуется нанесение 2-3 слоя и прокладывание между ними армирующего слоя из стеклосетки или стеклоткани. Последующий слой наносится после высыхания предыдущего.
<b>Расход</b>	110-350г/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	нанесенного слоя при температуре 20°C от 3 до 24 часов в зависимости от влажности воздуха. При низких температурах время высыхания увеличивается.
<b>Техника безопасности</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>мастика содержит горючие органические растворители.</li><li>при работе с праймером запрещается курить и пользоваться открытым огнем.</li><li>не следует допускать попадания праймера на открытые участки кожи, в глаза и рот.</li><li>при попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.</li><li>при проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками.</li></ul>
<b>Срок годности</b>	24 месяца.