



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Шпаклевка «КОЛЛЕКЦИЯ» клеевая

| | |
|---------------------------|--|
| Тип | Шпаклевка |
| Область применения | Для выравнивания неровностей и сплошного шпаклевания оштукатуренных, бетонных, гипсокартонных и других поверхностей перед окраской их любыми видами красок и эмалей, оклейкой обоями. Применяется для работ внутри сухих помещений. Пластична, легко наносится, не имеет запаха. После шлифования дает ровные, гладкие, прочные поверхности с высокой адгезией к основанию. |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение

Подготовка: шпаклевку перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой до нужной консистенции. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, перемешать до пастообразного состояния.

Поверхность, предназначенную для нанесения шпатлевки, очистить от пыли и грязи, отслаивающуюся краску удалить. Твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Загрунтовать поверхность (для получения максимальной адгезии рекомендуется использовать грунтовку "Коллекция" или "Оптилюкс" для внутренних работ).

Нанесение: в зависимости от обрабатываемой поверхности и качества отделки наносят металлическим шпателем один и более слоев после высыхания предыдущего слоя. Для последующей окраски дожидаться полного высыхания (время полного высыхания при слое до 1 мм около суток), поверхность отшлифовать наждачной бумагой или шлифсеткой, пыль обмести щеткой, загрунтовать. Максимально допустимая толщина слоя – не более 2 мм.

Свойства

Данная шпаклевка применяется для выравнивания следующих поверхностей:

- бетон
- штукатурка
- гипсокартон
- стекломагниева поверхность
- кирпич
- ДВП/ДСП
- дерево
- непьющие глянцевые поверхности (старые лакокрасочные покрытия ПФ, МА, НЦ и т.п.)
- волокнисто-цементных плит, гипса.
- морозоустойчивая;
- пожаровзрывобезопасна;
- для внутренних работ;
- удобна в нанесении



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Шпаклевка «КОЛЛЕКЦИЯ» клеевая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------|---|
| Расход | до 1,5кг на 1 квадратный метр при сплошном нанесении слоем 1мм. |
| Хранение | В плотно закрытой таре при температуре от +5С до +30С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать. |
| Срок годности | 24 месяца (ведро/стакан), 12 месяцев (мешок). |

Изготовитель

ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

8 800 500 51 90

звонок бесплатный из всех регионов РФ