



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## Шпаклевка «КОЛЛЕКЦИЯ» фасадная

<b>Тип</b>	Шпаклевка
<b>Область применения</b>	Для выравнивания и сплошного шпаклевания бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей как снаружи, так и внутри помещений, особенно с повышенной влажностью перед окраской любыми видами красок и эмалей, оклейкой обоями.  Входящий в состав пленочный консервант предотвращает гниение, рост плесени, грибков и водорослей, что значительно продлевает срок службы поверхности.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Применение</b>	Подготовка: шпаклевку перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой до нужной консистенции. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, перемешать до пастообразного состояния. Поверхность, предназначенную для нанесения шпаклевки, очистить от пыли и грязи, отслаивающуюся краску удалить. Твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Загрунтовать поверхность (для получения максимальной адгезии рекомендуется использовать грунтовку "Коллекция", "Оптилюкс" для наружных и внутренних работ).
-------------------	---

Нанесение: в зависимости от обрабатываемой поверхности и качества отделки наносят металлическим шпателем один и более слоев после высыхания предыдущего слоя. Для последующей окраски дожидаться полного высыхания (время полного высыхания при слое до 1 мм около суток), поверхность отшлифовать наждачной бумагой, пыль обмести щеткой, загрунтовать. Максимально допустимая толщина слоя – не более 2 мм.

<b>Свойства</b>	Данная шпаклевка применяется для выравнивания следующих поверхностей:
-----------------	---

- бетон
- штукатурка
- гипсокартон
- стекломагниевая поверхность
- кирпич
- ДВП/ДСП
- дерево
- непитьвающие глянцевые поверхности (старые лакокрасочные покрытия ПФ, МА, НЦ и т.п.)
- волокнисто-цементных плит, гипса
- морозоустойчивая;
- содержит добавки, предотвращающие развитие грибков, плесени;
- высокая адгезия;
- пожаровзрывобезопасна



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## Шпаклевка «КОЛЛЕКЦИЯ» фасадная

---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход</b>	до 1,5 кг на 1 кв.м поверхности при толщине слоя в 1 мм
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой таре при температуре от +5С до +30С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
<b>Срок годности</b>	12 месяцев.

---

Изготовитель

ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,  
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208  
тел.: (3412) 65-55-55, [www.izhsintez.ru](http://www.izhsintez.ru)

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:**

**8 800 500 51 90**

звонок бесплатный из всех регионов РФ