

Клей «ОПТИЛЮКС» для напольных покрытий

Тип	Клеи
Область применения	Для приклеивания внутри помещений к впитывающим основаниям (бетон, кирпич, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП, гипсокартон и т.п.): линолеума, ковролина, спецпокрытий на джутовой, тканевой, ТЗИ основе, а так же керамической и мозаичной облицовочных плит



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение	<p>Подготовка основания: очистить от пыли и грязи, осыпающиеся и непрочные участки поверхности удалить, выровнять и просушить. Приклеивание напольных покрытий: напольное покрытие должно быть раскроено в соответствии с местом приклеивания и выдержано на поверхности в раскатанном состоянии для распрямления и удаления заломов.</p> <p>Нанесение: клей перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Нанести клей зубчатым или простым шпателем на подготовленное основание слоем до 4 мм, уложить напольное покрытие и прижать его к основанию путем прикатывания или приглаживания. Стыки и края покрытия желателен прижать грузом на 3-4 часа. Сварку стыков и швов проводить через 48 часов.</p> <p>Приклеивание плитки: плитку с нанесенным клеем прижать к основанию на 5-10 сек. Пятна клея с облицовки удалить влажной губкой до высыхания клея. Время высыхания 24-48 часов в зависимости от условий. Затирку швов проводить через 48 часов. Максимальную прочность клеевой шов достигает через 7 дней. Работы проводить при температуре не ниже +5°C. Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.</p>
Свойства	<p>Для приклеивания внутри помещений к впитывающим основаниям (бетон, кирпич, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП, гипсокартон и т.п.):</p> <ul style="list-style-type: none">• линолеума, ковролина, спецпокрытий на джутовой, тканевой, ТЗИ основе;• керамической и мозаичной облицовочных
Расход	до 1,5 кг на 1 кв.м. поверхности.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.