

Эмаль «ОПТИЛЮКС» ПФ-266 для пола



Область применения

Для покрытия предварительно подготовленной окрашенной или неокрашенной поверхности полов. Легко наносится, хорошо выравнивается, образуя однородное гладкое покрытие. Обеспечивает высокую прочность кистирианию, имеет хороший блеск.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение

Перед применением эмаль следует тщательно перемешать до получения однородной массы. При необходимости разбавить до удобной для работы вязкости уайт-спиритом, скипидаром, сольвентом. Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Выбоины и впадины выравнивают алкидной шпатлевкой. Ранее окрашенные поверхности очищают от старого отслоившегося покрытия и шлифуют. Эмаль наносят в 1-2 слоя кистью, валиком. Время высыхания каждого слоя при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$ – 24 ч. При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать эмаль одной партии.

Свойства

Для покрытия предварительно подготовленной окрашенной или неокрашенной поверхности полов. Эмаль ПФ-266 – высококачественная глянцевая эмаль на основе супензии двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. Изготовлена на современном испанском оборудовании «Oliver y Batlle SA» и немецком оборудовании «Netzscht». Легко наносится, хорошо выравнивается, образуя однородное гладкое покрытие. Обеспечивает прочность кистирианию, имеет хороший блеск.

Цвет

золотистый, золотисто-коричневый, желто-коричневый, красно-коричневый.

Время высыхания

Каждого слоя при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$ и относительно влажности 65% – 24 ч. При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать эмаль одной партии.

Расход

180-200 г/м² на однослойное покрытие, в зависимости от типа и состояния поверхности

Хранение

Эмаль следует хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, электрических устройств и пищевых продуктов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности

24 месяца.