

## ВД краска "SOLEX" для бетонных полов

<b>Тип</b>	Водно-дисперсионная краска
<b>Область применения</b>	Износостойкая акриловая водно-дисперсионная краска предназначена для декоративно-защитной окраски цементно-бетонных полов и других бетонных поверхностей.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Назначение</b>	Краска подходит для использования внутри помещений (гаражей, мастерских, подвалов, складов), а также для окрашивания внешних бетонных элементов. Краска образует полуглянцевое, стойкое к истиранию покрытие, устойчивое к воздействию воды, растворов солей, масел, бензина, моющих средств. Не рекомендуется для типичных промышленных помещений, где находятся очень тяжелые грузы, для которых характерно их интенсивное перемещение.
-------------------	---

<b>Применение</b>	<p><b>Предварительная обработка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• очистить поверхность от загрязнений, жировых пятен и пыли, тщательно высушить;</li> <li>• поверхности удалить незакрепленные предметы и старое покрытие;</li> <li>• загрунтовать краской, разбавленной 3:1 (3л краски на 1л воды) для увеличения проникновения краски в подложку;</li> <li>• перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 5%).</li> <li>• следующий слой краски для бетона нанести без разбавления. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания первого слоя.</li> </ul>
-------------------	---

Не наносить при температуре ниже +10°C. Время высыхания каждого слоя покрытия при температуре (20±2°C) 4 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 48 часов. Внимание! Полное отверждение поверхности и образование поверхности с максимальным сопротивлением наступает примерно через 2 недели после окрашивания.

**КРАСКА СЕРТИФИЦИРОВАНА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ** (класс пожарной опасности КМ2) воспламеняемость - В2 (умеренно воспламеняемые), горючесть - Г2 (слабо горючие, дымообразование - Д2 (умеренное дымообразование), токсичность - Т2 (умеренно токсичные).

<b>Цвет</b>	серый, белый
<b>Расход</b>	1 л до 150-250 г/м <sup>2</sup> поверхности при нанесении в 1 слой (в зависимости от подготовки поверхности и технологии нанесения).
<b>Хранение</b>	в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C в недоступных для детей местах. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
<b>Срок годности</b>	12 месяцев.