

ОГНЕБИОЗАЩИТА «А3» степень защиты 2

Тип	огнебиозащита
Область применения	Огнебиозащитный состав II группы огнезащитной эффективности. Переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал, а так же надежно защищает древесину от грибков, плесени и дереворазрушающих насекомых. Останавливает первичное биопоражение древесины.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесение	<p>Предназначен для пропитки деревянных поверхностей (неокрашенных или очищенных от старых покрытий) внутри и снаружи помещений, а также материалов на основе древесины (фанера, ДВП, ДСП). Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 и высокий уровень защиты от биопоражений. Не меняет строительных качеств древесины, не изменяет структуру, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию, окраске.</p> <p>Обработанная Огнебиозащитой А3 поверхность при контакте с огнем образуется огнестойкий теплоизоляционный слой, перекрывающий доступ кислорода к поверхности.</p> <p>Применение: очистить обрабатываемую поверхность от грязи, старых покрытий. Влажность древесины должна быть не более 30%, температура окружающей среды не ниже 5°C. Наносить кистью, валиком в два и более слоя или методом окунания.</p> <p>Индикатор нанесения: состав выпускается в бесцветном виде. Для придания составу цвета, возможно тонирование водными морилками. Тонирование древесины необходимо для контроля качества проводимых работ.</p> <p>При работе с огнебиозащитой следует использовать индивидуальные средства защиты (очки, резиновые перчатки, защитную одежду). При попадании средства на слизистые оболочки и кожные покровы смыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.</p>
Расход	500 гр/ кв.м.
Хранение	транспортировать отдельно от пищевых продуктов, беречь от детей. Хранить в плотно закрытой заводской таре при t от +5°C до +30°C, возможно замораживание во время транспортировки, после оттаивания и перемешивания состав полностью восстанавливает свои свойства.
Срок годности	36 месяцев.