

ВД краска «Optilux» влагостойкая

Область применения

Для окраски стен и потолков по штукатурке, бетону, пенопласту, гипсокартону, древесине, обоям под покраску, стеклообоям в сухих помещениях и помещениях с повышенной влажностью. Образует матовое, паропроницаемое и экологически чистое покрытие, выдерживающее легкую влажную уборку через 14 дней после нанесения. Краска сертифицирована в области пожарной безопасности. Колеруется в любой желаемый цвет. Для получения необходимого оттенка рекомендуется использовать колеровочную пасту «Коллекция».



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесение

перед окраской основание должно быть чистым, сухим и прочным (очищенным от отслаивающейся краски, побелки, пыли, жиров, смазочных масел и т.п.). Твердые глянцевые поверхности необходимо отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Загрунтовать поверхность. Для получения максимальной адгезии рекомендуется использовать акрилатную грунтовку «Optilux для внутренних работ» в сухих помещениях и «Optilux для наружных и внутренних работ» в помещениях с повышенной влажностью.

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. Допускается разбавление водой не более чем на 5% по массе. В зависимости от качества отделки наносят от 1 до 2 слоев после полного высыхания предыдущего слоя. Последний слой рекомендуется наносить неразбавленной краской. Окраску производить при температуре не ниже +5°C. После окончания работы инструмент и руки промыть теплой водой до высыхания краски.

Свойства

- обладает повышенной белизной;
- после высыхания поверхность не мелится;
- удобна в нанесении, не разбрызгивается, не пузырится;
- образует матовое, паропроницаемое и экологически чистое покрытие;
- легко колеруется;
- высокая степень укрывистости;

КРАСКА СЕРТИФИЦИРОВАНА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (класс пожарной опасности КМ1) воспламеняемость - В1 (трудновоспламеняемые), дымообразование - Д1 (с малой дымообразующей способностью), токсичность - Т1 (малоопасные)

Высыхание

1 час при температуре +20°C и относительной влажности не более 70%.

Цвет

белоснежный.

Расход

125-170гр на м² поверхности при нанесении в 1 слой.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.

Срок годности

24 месяца.